
SOUDAFOAM DIY PU WINTER

ZIEMAS MONTĀZAS PUTAS AR TRUBIŅU

Datums: 15/04/13**Lapasuse: 1 no 2**

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabilas putas
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Viršējās plēves izveidošanās* (20°C / 65%)	10 min.
Izžūšanas laiks* (20°C/ 65%)	20 – 25 min.
Sacietēšanas laiks (20°C/ 65%)	1,5 stundas 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 35 - 40 litrus sacietējušu putu
Vēlāka izplešanās pēc sacietēšanas	Nav
Saraušanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvērtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m ³ (pēc pilnīgas sacietēšanas)
Temperatūras noturība	- 40°C līdz +90°C
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 1)	B3
Termiskās izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.033 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.17 N/mm ²
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.3 N/mm ²
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm ²
Ūdens absorbcija (DIN 53429)	1% tilpuma

* Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.

Apraksts

Lietošanai gatavas, vienkomenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi. Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ ir pilnīgi nekaitīga atmosfēras ozona slānim
Darbam ziemas sezonā - 10 °C

Raksturojums:

- Vienmērīga putu struktūra
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos

- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP), teflonu (PTFE)
- Labs siltuma un skaņas izolators
- Piemīt labas spraugu aizpildošās īpašības
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas)

SOUDAFOAM DIY PU WINTER

ZIEMAS MONTĀZAS PUTAS AR TRUBIŅU

Datums: 15/04/13**Lapasuse: 2 no 2**

Pielietošana:

- Durvju un logu montēšanai un izolācijai
- Tukšumu aizpildīšanai
- Skaņas izolācijas ekrānu izgatavošanai
- Cauruļu eju aizpildīšanai
- Izolācijas materiālu un dakstiņu nostiprināšanai
- Skaņas izolācijai motoros (dzinējos) un termoizolācijai dzesēšanas iekārtās

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: šampanietis

Iepakojums: aerosola baloni 300, 750 ml (netto)

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā

Virsmas:

Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)

Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Uzklāšana:

- Balonu pirms lietošanas intensīvi sakratīt 20 sek., savienot trubiņu ar ventili un izlaist putas nospiežot palaidēju, turot balonu apgrieztā veidā ar apakšu uz augšu
- Aizpildīt spaugas ~ par 40%, jo turpināsies putu izplešanās
- Darba laikā periodiski turpiniet balona sakratīšanu
- Apkārējās vides, darba temperatūra: -10°C līdz +30°C
- Attīrīšana: ar SOUDAL FOAM CLEANER pirms putu sacietēšanas

Drošības noteikumi:Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus
Sacietējušas putas noņemiet tikai mehāniski
Nedezināt!**Piezīme:**

Neaiztikt nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tieša UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiķi (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīda polimēru vai akrilu)