

SOUDAFOAM GUN MAXI 70

VASARAS MONTĀZAS PUTAS PISTOLEI

Datums: 17/02/2013

Lapasuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabilas putas
Cietēšanas process	Mitruma iedarbībā
Virsējās plēves izveidošanās* (20°C / 65%)	8 min.
Izžūšanas laiks* (20°C/ 65%)	20 – 25 min.
Sacietēšanas laiks (20°C/ 65%)	1 stunda 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 70 litrus sacietējušu putu (pie +20°C/60%)
Vēlāka izplešanās pēc sacietēšanas	Nav
Saraušanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvērtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m ³ (pēc pilnīgas sacietēšanas)
Temperatūras noturība	- 40°C līdz +90°C
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 2)	B3
Termiskās izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.032 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.17 N/mm ²
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.3 N/mm ²
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm ²
Ūdens tvaiku caurlaidība (DIN EN ISO 12572)	70 g/m ² 24 h
Ūdens absorbcija (DIN 53429)	1% tilpuma (DIN 53429)

***Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.*

Apraksts

Lietošanai gatavas, vienkomponenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, ar palielinātu daudzumu balonā 870 ml, kas izplešas reaģējot ar apkārtējo vidi. Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ ir pilnīgi nekaitīga atmosfēras ozona slānim. Aerosola balons aprīkots ar pistoles stiprinājuma adapteri putu pistoles pievienošanai

Raksturojums:

- Augsta produktivitāte, palielināts putu daudzums balonā
- Vienmērīga putu struktūra

- Zems izplešanās koeficients
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP)
- Labs siltuma un skaņas izolators
- Piemīt labas spraugu aizpildošās īpašības
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplēšas)

SOUDAFOAM GUN MAXI 70

VASARAS MONTĀZAS PUTAS PISTOLEI

Datums: 17/02/2013**Lapasuse: 2 no 2**

Pielietošana:

- Durvju un logu montēšanai un izolācijai
- Tukšumu aizpildīšanai
- Tukšumu aizpildīšanai jumtu konstrukcijās
- Skaņas izolācijas ekrānu izgatavošanai
- Cauruļu eju aizpildīšanai
- Izolācijas materiālu un dakstiņu nostiprināšanai
- Skaņas izolācijai motoros (dzinējos) un termoizolācijai dzesēšanas iekārtās

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: šampanietis

Iepakojums: aerosola baloni 870 ml (netto)

Derīguma termiņš:

18 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā

Virsmas:

Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)

Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Uzklāšana:

Balonu pirms lietošanas intensīvi sakratīt 1 minūti, savienot pistoli ar ventili un izlaist putas nospiežot palaidēju, turot balonu apgriezta veidā ar apakšu uz augšu

Apkārtējās vides, darba temperatūra: +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar SOUDAL CLEANER, pirms putu sacietēšanas

Informācija transportēšanai:

Autotransports: ADR: 2.5a Rand Nr. 2210

Jūras transports: Klase 2, aerosols

Gaisa transports: ICAO/IATA-DGR aerosols, iepakojuma grupa III

UN numurs: 1950

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus

Sacietējušas putas noņemt tikai mehāniski

Nedezzināt!

Piezīme:

Neaiztikt nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tieša UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiķi (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīda polimēru vai akrilu)