

**T-REX MOMENT LAS LIPTSPĀJAS
MONTĀŽAS LĒME**

Datums: 17/02/15

Lapas: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Veids	Akrila polimērs
Konsistence	Pasta
Cietības process	Fiziska izžāšana
Patsvars	Apt. 1.30 g/ m ³
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	No -20°C līdz +70°C
Atvērtais laiks*	ak. 15 min.
Sakotnējais pielipšanas spēks	in. 350 kg/m ²
Galējais salmāšanas spēks koksne-koksne	22 kg/cm ²
Galējais salmāšanas spēks koksne-alumīnijs	16 kg/cm ²
Galējais salmāšanas spēks koksne-PVC	12 kg/cm ²
Uzklāšanas temperatūra	No +5°C līdz +30°C

*Šis vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

T-REX MOMENT LAS LIPTSPĀJAS - ar šiedrma armatūras augstas noturības montāžas lēme, kas nesatur šķīdinātājus. Paredzta smagu materiālu līmšanai ar pašā augstusakotnējoliptspēju (virs 350 kg/m²). pašāpiemrotāporainiem materiāliem

(ar apgrieztoveid) - it pašā vietās, kur nav iespējams detaļās nofiksēt mehāniski

Iepakojums:

Krāsa: balta

Iepakojums: kartridža 280 ml (380 gr)

Raksturojums:

- Armatūra ar šiedrma
- Sakotnējais salmāšanas spēks lielāks kā 300 kg/m², jau pēc vienas sekundes pēc detaļu savienošanas
- pašānoturīga
- Ķīmiskā emisija: EC1R Plus
- Nesatur šķīdinātājus
- Piemērotā līmšanai uz nelīdzenām virsmām
- Uzklājama uz vienas no līmjamajām virsmām
- Lieliska liptspēja ar plašu klāstu celtniecības materiāliem gan interjerā, un ārējā
- Krāsojama

Derīguma termiņš:

12 m neši, neatvērto iepakojumā, vāsi un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Lietošanas instrukcija:

- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
- Vienai no virsmām jābūt absorbējošai, pretējā gadījumā līmējiet cietās šānas laiks paldzināties
- Lēme uzklājama svitrveidā punktuveidā uz vienas no līmjamām virsmām (obligāti uzstāriem un malām), uz paneļiem katrus 15 cm
- Savienot un spēcīgi saspiest detaļās. Nepieciešamības gadījumā piesiet ar gumijas mūri (saspišanas spēks ietekmēs savienojuma noturību)
- Galējais salmāšanas tiek sasniegts pēc 24 – 48 h (atkarīgs no rīcībām apstākļiem)
- Attīrīšana: ar vaišpirtu vai SWIPEX salvetēm. Pēc sacietēšanas – mehāniski

Pielietošana:

- Dekorāto elementu salmāšanai no tīriem materiāliem: koksne, vairums plastikas, iekšējās, akmens, metāls, flīzes u.c.
- Porainu virsmu savienošanai – betons, apmetums, finieris, MDF, OSB
- Kā līmvielu, paneļu, plāksņu, rokturu u.c. elementu līmšanai pie sienām un griestiem

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus. Strādājiet labi vēdinātā telpā. Sargājiet no bērniem

Rekomendācija, ko satur šis dokumentācija, ir mūsu eksperimentu un pieredzes rezultāts. Sakarā ar dažādiem materiāliem un dažādu metožu pielietošanu, kas ir nepieciešamas mūsu kontroles, mēs neuzņamamies atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Katrā gadījumā rekomendācijām veikt provizorisks eksperimentus