

AQUAFIX

HERMĒTIKIS MITRĀM VIRSMĀM

Datums: 20/03/14

Lapaspuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Akrila emulsija
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Viršējās plēves izveidošanās* ((20°C / 65%))	~ 2 min.
Blīvums (DIN 53479)	1.08 g/ml
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +90°C
Saraušanās ((DIN EN ISO 10563))	-15%

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Augstas kvalitātes plastiski - elastīgs, vienkomponeņa hermētiķis uz akrila emulsijas bāzes, kas savienojams ar lielāko daļu celtniecības materiāliem, pat ar mitriem un zems ūdens. Ideāls steidzamiem remontdarbiem, kurus nepieciešams veikt lietus laikā

Raksturojums:

- Ļoti viegla uzklāšana un apdare
- Lieliska liptspēja arī zem ūdens
- Pēc sacietēšanas paliek elastīgs, ļaujot šuvei kustīgumu līdz 10%
- Sastāvā satur šķīdinātājus
- Pilnīgi caurspīdīgs
- Neveido koroziju
- Pēc sacietēšanas krāsojams

Pielietošana

- Celtniecības šuvju hermetizācija mitros apstākļos
- Blīvējumam ap skursteni
- Gofrētā metāla savienojumu blīvēšanai
- Jumtu segumu, logu, ūdens noteku cauruļu, kanalizācijas cauruļvadu šuvju hermetizācija un aizpildīšana
- Ātra sūču likvidēšana, pat stipra lietus laikā

Krāsa un iepakojums

Krāsa: caurspīdīga, iepakojums: kartridžas 310 ml

Derīguma termiņš:

1 gads, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C **Sargāt no sala!**

Virsmas:

Materiāli: visi parastie celtniecības materiāli tai skaitā koks, polikarbonāts, metāli, plastmasas, ķieģeļi, betons, stikls, MDF plāksnes

Neizmanto ar polistirolu

Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas – var būt mitras

Virsmas sagatavošana darbam: gludām, neporainām virsmām gruntēšana nav nepieciešama

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm

Dziļums min: 5 mm

Rekomendācija: dziļums = platums

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību

Darba temperatūra: no +1°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar *vai* spirtu tieši pēc uzklāšanas

Apdare: ar ziepjūdeni pirms virskārtas plēvītes izveidošanās

Standarti un sertifikācijas:

Produkts ražots SOUDAL NV Turnhout Beļģijā, saskaņā ar kvalitāte kontroles sistēmu ISO 9001.2000