

AKRYL FASSADE

Revīzijas datums: 4/01/2023

Lapa 1 no 2

Specifikācija

Bāze	Akrila dispersija
Konsistence	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Plēvītes veidošanās laiks* (23 °C/50 % relatīvais mitrums)	Ca. 20 min
Blīvums	Ca. 1,70 g/ml
Temperatūras izturība**	-20 °C → 80 °C
Lietošanas temperatūra	5 °C → 30 °C
Saraušanās	Apm. 15% (DIN 52451)

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

AKRYL FASSADE ir augstas kvalitātes, plastiski elastīgs, vienkomponenta akrila dispersijas bāzes šuvju hermētiķis.

Īpašības

- Granulēta struktūra
- Pēc sacietēšanas var krāsot
- Viegli mazgājams plaisās
- Ļoti laba saķere ar daudziem porainajiem materiāliem

Pielietojums

- Blīvēšanas savienojums plaisu labošanai, piemēram, apmetumā.
- Šuves uz palodzēm, starp cokoliem un sienām, starp mūri, ...

Iepakojums

Krāsa: balts

Iepakojums: 290 ml kārtidz

Derīguma termiņš

Vismaz 12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Aizsargājiet pret salu.

Substrāti

Substrāti: visi bieži sastopamie porainie celtniecības substrāti, Nav piemērots dabīgajam akmenim, bitumenam, stiklam un metālam.

Daba: noslēdzamajiem substrātiem ir jābūt tīriem, sausiem un bez putekļiem.

Virsmas sagatavošana: atveriet plaisas, noņemiet vajīgās daļas, notīriet šuvju malas un nedaudz samitriniet. Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu AKRYL FASSADE (1 daļa AKRYL FASSADE + 2 daļas ūdens). Mēs iesakām veikt iepriekšēju adhēzijas pārbaudi uz katras virsmas.

Šuves izmēri

Statiskie savienojumi, spraugas vai blīves līdz maks. 5 mm.

Lietošanas metode

Neuzklājiet, ja cietināšanas procesā ir nenovēršams lietus vai sals.

Lietošanas metode: Ja tiek remontētas plaisas, piemēram, apmetumā, hermētiķi uzklāj ar šuvju aizpildīšanas pistoli. Nekavējoties krāsojiet ar sienu krāsu vai apstrādājiet, piemēram, ar mitru sūkli. Šuvju laikā uzklājiet hermētiķi, izmantojot manuālu vai pneimatisku šuvju aizpildīšanas pistoli. Pēc tam apstrādājiet ar, piemēram, uzpildes nazi.

Tīrīšana: Pirms sacietēšanas AKRYL FASSADE no substrātiem un instrumentiem var noņemt ar ūdeni.

Nobeiguma apdare: Apdari veidojiet ar lāpstiņu vai tepes nazi.

Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķeti.

Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

AKRYL FASSADE

Revīzijas datums: 4/01/2023

Lapa 2 no 2

Piezīmes

- Nelietojiet vietās, kur ir iespējama nepārtraukta iegremdēšana ūdenī.
- Krāsojams ar lielāko daļu krāsu.
- Krāsai jābūt pietiekami elastīgai, lai to varētu uzklāt uz plastiski elastīga hermētiķa.
- Ņemot vērā pieejamo krāsu lielo dažādību, pirms uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.